



MŰSZAKI ADATLAP



TS EN 13162+A1

Terméknév	BONUS PREMIUM R 150			
Szabvány	TS EN 13162+A1 TS EN 13162+A1 Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű ásványgyapot- (MW-) termékek. Műszaki előírások.			
Leírás	Ásványgyapot. Hőszigetelő anyag, amelyet bazaltközet 1350–1400 °C-on történő megolvastásával és szálalításával készítenek. Hő-, hang- és tűszigetelő termék.			
Felület oldala	Nincs különbség az oldalak között			
Felhasználási terület	Minden dőlésszögű fém és fa tetőn és teraszon használható.			
TERMÉKTELJESÍTMÉNY	Műszaki jellemzők	Bevizsgálási módszer	Mértékegység	Érték vagy nyilatkozat
	Vastagság / d	EN 823	mm	160
	Tűrészhatárok – T5			159,0–163,0
	Hosszúság / l	EN 822	mm	1200
	Tűrészhatárok ±2 %			
	Szélesség / b	EN 822	mm	600
	Tűrészhatárok ±1,5 %			
	Négyszögletűség / S _b	EN 824	mm/m	max.5
	Síkbeliség / S _{max}	EN 825	mm	max.6
	Testsűrűség / D	EN 1602	kg/m ³	150
	Tűrészhatárok ±10 %			
	Hővezető képesség	EN 12667 EN 12939	W/m.K	0 038
	Hővezetési ellenállás / R _d	EN 12667 EN 12939	(m ² .K)/W	4,20
	Tűzvédelmi osztály	EN 13501-1	Euroclass	A1
	Rövid távú vízfelvétel	EN 1609	–	WS
	Hosszú távú vízfelvétel	EN 12087	–	WL(P)
	Az összenyomódási viselkedés meghatározása	EN 826	kPa	100
	A méretállandóság meghatározása adott hőmérsékletű térben	EN 1604	–	DS(T,-)
	Páraáteresztési tulajdonságok / MU	EN 12086	μ	1
	Légáramlási ellenállás / Afr	EN 29053	–	NPD
TÁROLÁS	A tárolás helyén a terméksomagokat védeni kell a víztől, nedvességtől és napfénytől.			
	Szállítás során a bőr, szemek és felső légutak védelme érdekében megfelelő munkavédelmi ruházatot és felszerelést kell használni.			
	A tárolás helyén a terméksomagokat legalább egy raklapra kell helyezni, és nem érintkezhetnek a padlóval.			
	Szállítás során a termékeket ponyvával kell fedni.			
	Ne hagyjon semmilyen anyagot a terméken, ami kárt tehet a csomagolásban és a termékben.			
	A raklapra helyezett termékeket nem szabad egymáson halmozni és tárolni.			
	A felnyitott csomagok hulladékkezelését a megfelelő szabályokkal összhangban kell végezni.			