

H 53022

## Baruplan FLEX


 Minősítés száma:  
1139-CPR-0027/06

 Büsscher & Hoffmann GmbH  
 Dach- und Abdichtungssysteme  
 Gewerbegebiet Fabrikstraße  
 Fabrikstraße 2, A-4470 Enns  
 Tel.: +43 (7223) 823 23-0  
 Fax: +43 (7223) 823 23-42  
 E-Mail: office@bueho.at  
 Web: www.bueho.at

**Termék:** elasztomer bitumenes lemez poliészter fátyol hordozóval

**Felső oldal:** fólia

**Alsó oldal:** PET-fólia 10 cm védőfóliás öntapadós csíkkal a hosszoldalon

**Felhasználás:** Elválasztó réteg esztrich alatt, tetőfedéshez alátétlemez, épületek pára elleni szigeteléséhez vízszintes felületen az EN 13969 (Typ A) szerint.

**Alkalmazás:** A hosszoldali öntapadós csíkkal a lemezek egymáshoz rögzíthetők. Szükség szerint az öntapadós csík forró levegővel aktivizálható. A lemezek végeit legalább 10 cm átfedéssel kell elhelyezni, amit a DIFUTEX EKB I 60 (Nr. H66322) öntapadós szalaggal kell lezárni. A beépítéskor a hőmérséklet legalább +10°C legyen.

**Megjegyzés:** A termék felhasználásakor a vonatkozó szabványok, előírások és a technika jelen állásában érvényes ajánlások betartandók.

**Csomagolás:** 20 tekercs raklaponként, vagyis 35 x 1 m = 700 m<sup>2</sup> raklaponként

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	Vizsgálati mód / Minősítés	Egység	Érték
Tekercs hossza	EN 1848-1	m	35,0
Tekercs szélessége	EN 1848-1	m	1,0
Egyenesség (kardosság) 10 méteren	EN 1848-1	mm/10m	<20
Felületegységre eső tömeg	EN 1849-1	g/m <sup>2</sup>	700 (+/-250)
Vastagság	EN 1849-1	mm	0,7 (+/-0,2)
Vízzáróság	EN 1928	kPa	10
Tűzvesélyességi besorolás	EN 13501-1	osztály	E
Varrat nyírószilárdsága	EN 12317-1	N/50mm	NK
Szakítószilárdság (H/K)	EN 12311-1	N/50mm	450/350 (+/150/150)
Szakadási nyúlás	EN 12311-1	%	45/45 (+/-10/10)
Ellenállás ütéssel szemben	EN 12691	mm	NK
Statikus terhelhetőség	EN 12730	kg	NK
Továbbszakító ellenállás (H/K)	EN 12310-1	N	225/200 (+/-75/75)
Méretállandóság	EN 1107-1	%	NK
Hideg hajlíthatóság	EN 1109	°C	-25
Hőállóság	EN 1110	°C	110
Vízállóság mesterséges öregítés után	EN 1296, EN 1928	kPa	10
Páradiffúziós ellenállási szám	EN 1931	μ	NK

NK = nincs követelmény

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és tájékoztató jellegűek. Az ajánlott felhasználási területek a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalásuk miatt ezektől eltérni nem lehet.

**A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!**

**Raktározási tulajdonságok:** A bitumen és polimer-bitumen szigetelő lemezeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át kell fűtött helyen tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a DIN EN ISO 9001. szerint történik.