

Baunit Felújító Tapasz (Baunit RenovierSpachtel W)



A termék: Gyárilag előkevert, természetes fehér, ásványi, por alakú simítótapasz, régi és új épületek kiegyenlítő vakolataként, kifejezetten felújításkor és renováláskor. Páraáteresztő, külső- és belső térben alkalmazható, víztaszító, könnyen bedolgozható.

Összetétel: Építési mész, fehércement, homok, adalékszerek.

Felhasználás: Kiegyenlítő- és simítótapaszként minden alapvakolatra külső és belső térben, kifejezetten felújításkor és renováláskor, szilárd festett/színezett alapfelületekre is felhordható.

Műszaki adatok:	Szemcseméret:	0,3/0,6 és 1 mm
	Nyomószilárdság (28 napos):	kb. 2,5 N/mm ²
	Hővezetési tényező (λ):	0,80 W/mK
	μ-érték:	kb. 18
	Keverővíz szükséglet:	GK 1,0 mm kb. 5,5 l/zsák
		GK 0,6 mm kb. 6,0 l/zsák
		GK 0,3 mm kb. 6,5 l/zsák
	Szárazhabarcs sűrűség:	kb. 1300 kg/m ³
	Anyagszükséglet:	kb. 1 kg/m ² /1 mm
	Rétegvastagság:	GK 1,0 mm 1,0 – 5,0 mm
		GK 0,6 mm 0,6 – 3,0 mm
		GK 0,3 mm 0,3 – 1,5 mm

Veszélyességi besorolás: Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baunit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás: Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.

Minőségi garancia: Folyamatos minőségellenőrzés saját laboratóriumunkban.

Kiszerezés: 25 kg-os zsákokban

Alapfelület: Az alap legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részekről mentes. Nem lehet víztaszító.

Feldolgozás: A Baumit Felújító Tapaszt tiszta vízbe szórjuk, lassú fordulaton járó keverőgéppel – vagy átfolyó keverővel keverjük.

Keverővíz szükséglet:
GK 1,0 mm kb. 5,5 l/zsák
GK 0,6 mm kb. 6,0 l/zsák
GK 0,3 mm kb. 6,5 l/zsák

Kb. 5 perc pihentetési idő után még egyszer átkeverni.

Simítóanyagként alapvakolatra vagy teherbíró mészcement vakolatokra rozsdamentes kőműves kanállal egyenletes rétegvastagságban felhúzni és megfelelő eszközzel eldörzsölni.

Általános tudnivalók:

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és kötés ideje alatt. Megfagyott alapfelületre és/vagy fagyveszély esetén a Baumit Felújító Tapasszal dolgozni nem szabad.

Fagyásgátló adalékszereket és más terméket nem szabad hozzáadni.

A homlokzatot megfelelő módon (pl. állványhálóval) meg kell védeni sugárzó napsütéstől, esőtől és erős szélről.

A levegő magas páratartalma vagy az alacsonyabb hőmérséklete jelentősen meghosszabbíthatja a kötési időt.

Minden további réteg felhordása előtt 7 nap várakozási időt betartani.

Befejező rétegek:
Baumit SilikatTop/SilikonTop/NanoporTop vakolat Baumit UniPrimer alapozóval
Baumit SilikatColor/SilikonColor/NanoporColor festék