

H 71030

## BÜSSCHERIT HV 10

**Büsscher & Hoffmann GmbH**  
 Dach- und Abdichtungssysteme  
 Gewerbegebiet Fabrikstraße  
 Fabrikstraße 2, A-4470 Enns  
 Tel.: +43 (7223) 823 23-0  
 Fax: +43 (7223) 823 23-42  
 E-Mail: office@bueho.at  
 Web: www.bueho.at

<b>Termék:</b>	Oldószermentes bitumenes kellősítő (emulzió) Vízrel higítható, száradás vízálló
<b>Követelmény:</b>	ÖNORM B 7209:2002 5.5.2.1 (2)
<b>Tulajdonságok:</b>	Hidegen feldolgozható, oldószermentes, nem gyúlékony
<b>Alkalmazási terület:</b>	Kellősítő és tapadást növelő anyag betonra, könnyűbetonra, kihézagolt falazatra, cementvakolatra vagy fém aljzatszerkezetre. Fedő réteg tető- és épületszigetelésekhez.
<b>Felhasználás:</b>	Ecsettel vagy hengerrel a teljes felületre kell felhordani. Bedolgozási hőmérséklet +5° C felett. A felület legyen kellően szilárd, tiszta és száraz. Több réteg felhordása esetén az előző rétegek teljesen teljesen kikeményedettek, száraznak kell lennie.
<b>Anyagszükséglet:</b>	0,3-0,5 l/m <sup>2</sup> rétegenként az aljzattól függően
<b>Száradási idő:</b>	6 - 12 óra az aljzattól és hőmérséklettől függően
<b>Tárolás:</b>	Lezárt, bontatlan állapotban 2 évig tárolható hűvös, de fagymentes helyen.
<b>Megjegyzés:</b>	Felhasználható beltérben és rosszul szellőző helyeken. A frissen felhordott bevonat erős eső hatására lemosódhat.
<b>Csomagolás:</b>	33 kanna raklaponként, vagyis 33 x 10 kg = 330 kg raklaponként

TERMÉKTULAJDONSÁGOK	Vizsgálási mód / Minősítés	Egység	Érték
Bedolgozási idő (4 mm 25 °C-on)	EN 1286-2	s	90
Bitumen tartalom	EN 13358	%	≤50
Lágyuláspont	EN 1427	°C	≥47
Penetráció	EN 1426	mm/10	≤85
Fajlagos tömeg		g/ml	1,0

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és tájékoztató jellegűek. Az ajánlott felhasználási területek a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet.

**A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!**

**Raktározási tulajdonságok:** A kannákat lezárt állapotban fagymentes helyen tároljuk.

**Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a DIN EN ISO 9001. szerint történik.**