

# PD 1K Profi Vastagfólia

(Profidichtfolie PD 1K)



- > egykomponensű
- > glettelhető és hengerelhető
- > páraáteresztő



### Terméktulajdonságok

Hidraulikus kötőanyagú, egykomponensű, oldó-szermentes, rugalmas, vizet át nem engedő, de páraáteresztő, varrat- és hézagmentes vízszigetelés.

Min. rétegvastagság	2 mm
Vizigény:	
glettelhető állag	5,85 l / 18 kg
kenhető/hengerelhető állag	6,75 l / 18 kg

### Alkalmazhatóság

Alkalmas kül- és beltéri felületek, helyiségek nedvesség, üzemi- és használati víz elleni varrat- és hézagmentes szigetelésére (ahol az építési előírások nem korlátozzák), ragasztott kerámialapok, hidegburkolatok alá közvetlenül felhordva a műszaki ismertetőben leírtak betartásával, és a rendszer-kiegészítők együttes alkalmazásával. Megfelel az ONR 22207 W1 - W4, ZDB előírása szerinti - O | AO1 | AO2 | BO adatlapnak. Felhasználási területek: Falon és vízszintes aljzaton, továbbá erkélyek, teraszok esetén.

### Bedolgozás

#### Javasolt szerszám:

Lassú fordulatszámú, elektromos keverőgép, keverőszár, 30 l-es keverővödör, fogas simító (6 mm-es fogazású).

#### Alapfelület:

Az alapfelületnek szilárdnak, por-, zsír-, olaj-, valamint festék- és egyéb leválasztóanyag-maradványoktól mentesnek kell lennie. A laza, leváló részeket el kell távolítani és az alapfelület a mindenkor érvényes előírásoknak feleljen meg.

#### Megfelel:

Beton, gázbeton, cementbázisú kész vakolat, gipsz építőanyagok, fa, fém, keményhablapokra.

#### Előkezelés:

A tapadás javítását, nedvszívás kiegyenlítését az aljzat tulajdonságainak megfelelő Murexin alapozóval vagy Murexin tapadó híddal végezzük. A burkolhatóságot vizsgálni kell.

#### Bekeverés:

A kimért, hideg keverővízhez hozzáadott por alakú Murexin Profi vastagfólia PD1 K-t lassú fordulatú, elektromos keverővel egyenletes, csomómentes masszává keverjük, keverési idő kb. 3 perc.

### Termékadatok

#### Kiszerezés:

18 kg zsák      48 zsák/ 864 kg / raklap

#### Tárolás:

Száraz és fagymentes helyen, jól lezárt, eredeti, bontatlan csomagolásban kb.12 hónapig.

### Műszaki adatok

Anyagigény	kb. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm
Feldolgozási idő	kb. 60 perc
Száradási idő	kb. 2 óra az első réteg felhordása után
Burkolható	kb. 24 óra múlva

#### Feldolgozás:

Az előkészített alapfelületre fentiek szerint bekevert masszát két rétegben, fogas simítóval (6 mm) egyenletes réteg-vastag-ság-ban a teljes felületre fel kell hordani. Fal- és aljzat találkozási csomópontoknál a Murexin Hajlaterősítő szalagot kell Murexin Profi vastagfólia PD 1 K-val rögzíteni. A megfelelő száradási idő után a második

4036-00/01 PD 1 K Profi Vastagfólia , gültig ab: 1.3.2008, IKA, 1

## Hidegburkolat ragasztási rendszer

szigetelő réteg felhordható. Vízvezetéseknel a Murexin Gully-szigetelést, csóattöréseknél a Szigetelő mandzsettát alkalmazzuk. A szigetelést célszerű két követő és egymástól független munkamenetben elkészíteni.

### Rendszerkiegészítő termékek

#### Kiegyenlítés:

- Murexin AM20 Kiegyenlítő habarcs
- Murexin OS50 Objekt Plus aljzatkiegyenlítő- Murexin FSM20 Önterülő aljzatkiegyenlítő- Murexin FMA30 Kültéri aljzatkiegyenlítő

#### Alapozás:

- Murexin LF1 Mélyalapozó

#### Ragasztás:

- Murexin KGF65 Totál Flex ragasztóhabarcs

### Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

### Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelteti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vétel szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladás és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni próbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.