



# Oxal Sanierputz

Ásványi kötésű javítóvakolat nedves és sókkal szennyezett falak felújításához

## A termék tulajdonságai:

Kiváló só tároló képesség  
Kiváló vízgőzáteresztő képesség  
Géppel és kézzel is felhordható (gépi felhordáshoz nedves szórástechnika javasolt)  
Különösen jó víz-, fagy-, és időjárás ellenálló

## Alkalmazási területek:

- Nedves és sóktól károsodott falak tartós felújítására
- Alkalmas minden ásványi aljzatra beltérben és kültéren egyaránt

## Feldolgozás

### Aljzatelőkészítés

Az Oxal Sanierputz javítóvakolat felhordása előtt a még esetlegesen meglévő régi vakolatot a károsodott felületről, és fölötte legalább 80 cm-nyi magasságban el kell távolítani. Laza részeket, a falon található festékeket, iszapokat, port, szennyeződések, bitument, és hasonlókat teljesen el kell távolítani. A hibás falelemeket (téglákat) el kell távolítani. A fal fugáit legalább 2 cm mélységben ki kell kaparni.

Ezután a falat egy acélszappal vagy nagynyomású levegővel alaposan meg kell tisztítani. Ezután a fugákat Oxal PGP pórusos alapvakolattal le kell zárni. Erősen nedvszívó aljzatokat előre meg kell nedvesíteni.

A tapadás javításának érdekében és az aljzat nedvszívó képességének beállításához, a feldolgozási útmutatónak megfelelően, hordjunk fel az előkészített aljzatra nem teljes fedésben (50 – 70 %) Oxal VSM tapadó alapvakolatot. Aljzatkiegyenlítő vakolatként, nagyobb egyenetlenségek kitöltésére, valamint magas sótartalom esetén Oxal PGP pórusos alapvakolatot alkalmazzunk első vakolatréteggént a műszaki ismertetőnek megfelelően.

### Felhordás

Az Oxal Sanierputz javítóvakolat zsák tartalmát kb. 5,5 liter tiszta vízbe öntjük és egy lassan forgó keverővel csomómentesen elkeverjük, míg el nem érjük a feldolgozáshoz szükséges konzisztenciát. Az Oxal Sanierputz javítóvakolatot kézzel habaróval lehet felhordani. Ilyenkor tartsuk be a körülbelül 6 perces keverési időt. Amennyiben a piacon kapható szokásos vakoló- és keverőgépekkel dolgozunk, akkor a felhasználás előtt forduljon bizalommal hozzánk szaktanácsért.

A megadott vízszükséglet csak irányadó érték és a kívánt feldolgozási konzisztenciának megfelelően változhat. Csak annyi anyagot keverjünk be, amit 150 percen belül fel is használunk.

Az Oxal Sanierputz javítóvakolat feldolgozásánál ügyeljünk arra, hogy a rétegvastagság legalább 2 cm-es legyen.

Több mint 2 cm vastagságú vakolatok esetében két rétegben hordjuk fel az anyagot, ilyenkor legalább 1 nap / mm rétegvastagság állási idővel kell számolni az utolsó réteg felhordása előtt. Az Oxal Sanierputz javítóvakolat többretegű felhordása esetén a frissen felhordott vakolat felületét húzzuk le, ezután egy seprővel, vakolátfésűvel vagy ráccsal vízszintesen érdesítsük meg, hogy biztosíthassuk az egyes rétegek közötti megfelelő tapadást.

Az utolsó vakolatréteget friss állapotban benedvesített alumínium léccel le kell húzni. Mihelyt a felület mattá válik, egy lágy szivaccsal kisimítjuk a vakolat felületét. A vakolatréteg további becsúszása után a felület simaságát ugyanazzal a szivaccsal alakítjuk ki.

### Utókezelés

A frissen felhordott Oxal Sanierputz javítóvakolatot meg kell óvni a túl gyors kiszáradástól (naptól, szélről, magas hőmérséklettől). Vékony vakolatrétegek esetében vagy túl gyors száradás esetén a vakolat felületét után kell nedvesíteni.

### Figyelem

A megszilárdult habarcsot sem vízzel sem friss habarccsal nem lehet újra feldolgozhatóvá tenni! Nem alkalmazható +5 °C hőmérséklet alatt.



### Oxal Sanierputz műszaki adatok

jellemző	mértékegység	érték	megjegyzés
Felhasználás	kg/m <sup>2</sup>	kb.11	10 mm-es rétegvastagságnál
Keverési arány	kg : l	25 : 5,5	Oxal Sanierputz : víz
Feldolgozási idő	perc	kb.150	20 °C és 65 % relatív páratartalom mellett
Feldolgozási hőmérséklet	°C	≥ +5	Levegő- és aljzat hőmérséklete Felhasználás előtt legalább 24 órán át + 5 °C fölött kell tárolni
Légpórustartalom	térf.-%	> 25	
Páraáteresztési tényező μ	-	15,7	
Nyomószilárdság β <sub>d</sub>	N/mm <sup>2</sup>	12,9	
Kapilláris vízfelvétel L5	m <sup>2</sup> /min <sup>0,5</sup>	W2	
Vízbehatolás mélysége L6	mm	< 5	
Tartósság		fagyálló	25 fagyasztási ciklus után

### Oxal Sanierputz termékjellemzők

<b>Vizsgálati jelentések</b>	ÉMI M-4028/2009 Első típusvizsgálati jegyzőkönyv
<b>Tárolás</b>	Óvjuk a nedvességtől. Zárt csomagolásban és száraz helyen tárolva legalább 6 hónapig eltartható.
<b>Csomagolás</b>	25 kg-os zsák 1 paletta (33 db 25 kg-os zsák)
<b>Környezetvédelem</b>	Kérjük, hogy a környezet érdekében a csomagolóanyagot teljesen ürítsék ki! Vegyék figyelembe a "Környezetvédelmi koncepció az üres szállítási és csomagoló-anyagokkal" kapcsolatos kiadványunkat.

**Megjegyzés:** Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a termékismertetőtől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik.

Kiadás: 09/03. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.